



Würzburg Germany

Via Paolo Paoletti 10, 51037 Montale (PT) Italy - EUROPE



ECOFELT PES-SB 20

NON TESSUTO AGUGLIATO
PRODOTTO CON FIBRA DI PES (POLIESTERE), ESENTE DA TRATTAMENTI CHIMICI

Funzioni / Function / Anwendungen / Function



CARATTERISTICHE	NORMA	U.M	MEDIO	TOLLERANZA
MASSA AREICA	UNI EN ISO 9864	gr/mq	200	+/- 10%
SPESSORE (2kPa)	UNI EN ISO 9863	mm.	0,7	+/- 20%
RESISTENZA TRAZIONE LONGITUDINALE	EN ISO 10319	kN/m	2	-0,6
RESISTENZA TRAZIONE TRASVERSALE	EN ISO 10319	kN/m	2,2	-0,66
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	EN ISO 10319	%	50	-20%
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	EN ISO 10319	%	50	-20%
INDICE DI ASSORBIMENTO ENERGIA	EN ISO 10318	kJ/m ²	0,8	+/- 20%
PUNZONAMENTO STATICO	EN ISO 12236	kN	0,37	-0,11
PUNZONAMENTO DINAMICO	UNI EN ISO 13433	mm.	-	+/- 10%
DIAMETRO DI APERTURA	EN ISO 12956	um.	50	+30%
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA PERP. AL PIANO	EN ISO 11058	m/s	0,08	+/- 30%
CAPACITÀ DRENANTE NEL PIANO (20kPa)	EN ISO 12958	m ² /s	1,14E-06	+/- 30%
DURABILITA'	UNI EN 12224	Previsione di durabilità minima di 5 anni in terreni con 4<pH<9 e temperatura del terreno <25°. Da coprire entro 2 settimane dall'installazione.		

<input checked="" type="checkbox"/> EN 13249 Strade / Roads Strassen / Routes	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13250 Ferrovie / Railways Schienenbau / Rail	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13251 Fondazioni / Foundations Fundamenten / Fondations	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13252 Drenaggio / Drainage System Draensystem / Drainage	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13253 AntiErosione / Erosion Control Erosionsschutz / Erosion
<input checked="" type="checkbox"/> EN 13254 Bacini / Dams Staudaemme / Barrages	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13255 Canali / Canals Kaenalenbau / Canaux	<input type="checkbox"/> EN 13256 Tunnel / Tunnels Tunnelbau / Tunnel	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13257 Rifiuti Solidi / Solid Waste Deponiebau / Dechets Solid	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13265 Rifiuti Liquidi / Liquid Waste Fluessige Deponieabfall / Dechets Liquides

I dati suddetti sono stati realizzati sia nel laboratorio Ecofibre srl, sia presso Laboratori Accreditati Esterni.

I valori sono reali e corretti allo stato della nostra conoscenza.

Quality Control Manager
ECOFIBRE s.r.l.